

		STANDARD		BASIC		HOBBY		PROFI		PLUS		
Označení dle ČSN 49 0600-1		F <sub>B</sub> , I <sub>p</sub> , 1, 2, SP		F <sub>B</sub> , I <sub>p</sub> , 1, 2, SP		F <sub>B</sub> , I <sub>p</sub> , P, 1, 2, 3, S		F <sub>B</sub> , I <sub>p</sub> , P, 1, 2, 3, SP		F <sub>B</sub> , I <sub>p</sub> , P, 1, 2, 3, SP		
Preventivní ošetření dřeva proti houbám a hmyzu	Použití, třída ohrožení	Ředění	Spotřeba koncentráту	Ředění	Spotřeba koncentráту	Ředění	Spotřeba koncentráту	Ředění	Spotřeba koncentráту	Ředění	Spotřeba koncentráту	Způsob ochrany, počet nátěrů
	Interiér (1a2)	1:4	50 g/m <sup>2</sup>	1:9	30 g/m <sup>2</sup>	1:4	40 g/m <sup>2</sup>	1:6-9	20 g/m <sup>2</sup>	1:4	40 g/m <sup>2</sup>	Nátěr, postřik (1)
	Exteriér (3)	-	-	-	-	1:4	80 g/m <sup>2</sup>	1:6-9	40 g/m <sup>2</sup>	1:4	40 g/m <sup>2</sup>	Nátěr, postřik (1x + krycí nátěr)
	Interiér (1a2)	1:9	50 g/m <sup>2</sup>	1:9	30 g/m <sup>2</sup>	1:4	40 g/m <sup>2</sup>	1:9	20 g/m <sup>2</sup>	1:4	40 g/m <sup>2</sup>	Krátkodobé máčení (30-60min.)
	Exteriér (3)	-	-	-	-	-	-	1:19	50 g/m <sup>2</sup>	1:9	50 g/m <sup>2</sup>	Dlouhodobé máčení (8-24hod)
	Interiér (1a2)	1:49	2,5 kg/m <sup>3</sup>	1:99	1,5 kg/m <sup>3</sup>	-	-	1:99	1 kg/m <sup>3</sup>	-	-	Vakuotlak. a vakuová impregnace
	Exteriér (3)	-	-	-	-	-	-	1:49	2,5 kg/m <sup>3</sup>	-	-	Vakuotlak. a vakuová impregnace
Dřevo napadené hmyzem	-	-	-	-	-	-	-	-	1:4	40 g/m <sup>2</sup>	Nátěr, postřik (2x)	
Dřevo napadené houbami	-	-	-	-	1:1,5	100 g/m <sup>2</sup>	1:4	50 g/m <sup>2</sup>	-	-	Nátěr, postřik (2x)	
Zdivo napadené houbami	-	-	-	-	1:4	Hlubkové prosvycení	1:9	Hlubkové prosvycení	-	-	Injektáž, viz technický list	

**F<sub>B</sub>** - účinnost proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycest

**I<sub>p</sub>** - účinnost proti dřevokaznému hmyzu

**D** - účinnost proti dřevozbarvujícím houbám

**P** - účinnost proti plísni

**S** - ochrana dřeva povrchovým způsobem ( nátěr, postřik, ponor, krátkodobé máčení, polévání )

**P** - hluboký způsob aplikace ( dlouhodobé máčení, tlaková a vakuotlaká impregnace )

**SP** - použitelnost obou způsobů ochrany

**1, 2, 3** Třída ohrožení

**Třída 1** dřevo v interiéru, konstrukčně chráněné. Vlhkost dřeva je trvale nižší než 20%.

**Třída 2** dřevo konstrukčně chráněné. Vlivem vysoké vlhkosti vzduchu se může vlhkost dřeva krátkodobě zvýšit nad 20%.

**Třída 3** dřevo v exteriéru nebo nedokonale chráněné před povětrnostními vlivy. Není však ve styku se zemí.