

PROTOKOL O CERTIFIKACI PCV-2653/17

Žadatel:

AU-MEX s. r. o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 25 34 99 29

Výrobna:

AU-MEX s. r. o.
Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Výrobek:

**VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ TERASY REAL DECK Z EXOTICKÉHO DŘEVA S
POVRCHEM JEMNÁ DRÁŽKA, HRUBÁ DRÁŽKA A HLADKÉ**

Platnost tohoto protokolu se omezuje na 2 roky, tj. do 2019-03-24.

Tento protokol ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při kterých byl vydán.

Protokol se nesmí rozmnožovat jinak než celý. Pro případné užití jeho části je nutný písemný souhlas VVÚD, Praha, s. p., který ho vydal. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.

Datum: 2017-03-24

Počet stran: 2

Přílohy: 1 protokol o zkoušce


Počet výtisků: 2

výtisk č. 1: žadatel

výtisk č. 2: archiv VVÚD, Praha, s. p.

Výtisk číslo: 1




Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
vedoucí střediska certifikace

1. ÚDAJE O VÝROBKU

Venkovní dřevěné terasy Real DECK z exotického dřeva s povrchem jemná drážka, hrubá drážka a hladké.

2. POUŽITÉ DŘEVINY

Dřevina	Tloušťka (mm)	Šířka (mm)	Hustota (kg/m ³)	Tvrdość (N/mm ²)	Sesychání (%) radiál / tangenciál
Bangkirai	25,0	145,0	900 - 1100	68	8,1 / 14,0
Massaranduba	21,0 25,0	140,0 145,0	900 - 1100	92	6,3 / 9,4
Bukit	18 19	140 90	560 - 870	63	11,3 / 14,1
Bukit s perem a drážkou	28,0	145,0	560 - 870	63	11,3 / 14,1
Merbau Clip	22,0	140,0	700 - 900	70	6,4 / 7,7
Merbau	22,0 25,0	145,0	700 - 900	70	6,4 / 7,7
Garapa	25,0	140,0 145,0	750 - 880	75	4,0 / 8,0
Ipe	21,0	145,0	960 - 1100	30/36	4,3 / 7,2
Teak barmský s perem a drážkou	20,0	125,0	480 - 860	28	2,7 / 5,0
Teak jávský s perem a drážkou	20,0	120,0	480 - 860	28	2,7 / 5,0

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH POSOUZENÍ

Výsledky zkoušek obsahuje Protokol o zkoušce č.: MVZ-A-2017-000054 ze dne 24.3.2017 vydaný Materiálovou a výrokovou zkušebnou AZL 1031.

Posouzení výsledků zkoušky obsahuje následující tabulka:

Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Deklarovaná hodnota	Výsledná hodnota
Vlhkost	EN 13183-1	18 ±2 %	9,6 %
Tloušťka	EN 13647	22,0 mm	21,9 mm
Šířka	EN 13647	146 mm	146,0 mm

4. ZÁVĚR

Výrobek "VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ TERASY REAL DECK Z EXOTICKÉHO DŘEVA S POVRCHEM JEMNÁ DRÁŽKA, HRUBÁ DRÁŽKA A HLADKÉ" vyhovuje požadavkům pro udělení certifikátu.

Vypracoval(a): Ing. Ludmila Kotenová

