



Technický list
Číslo výrobku 2374-2375

Aqua PL-413 Parkettlack

Velmi kvalitní uzavírací lak na bázi PU-akrylátové disperze určený pro nanášení válečkem.

Oblasti použití:

Určený pro otěruvzdorné lakování parket a dřevěných podlah v interiéru. U zvláště silně zatěžovaných ploch doporučujeme přidat 10 % tužidla Aqua H-480 Härter (Art. Nr. 3806).

Údaje o výrobku:

Pojivo:	PU-akrylátová disperze
Lesk:	2374 PL-413/50 hedvábně lesklý 2375 PL-413/30 hedvábně matný

Vlastnosti výrobku:

Aqua PL-413 Parkettlack je vysoce jakostní uzavírací lak s mimořádnou odolností proti otěru a poškrábání. Ekologický, bez ředidel obtěžujících zápachem. Bezproblémové zpracování.

Zpracování:

Dřevo musí být hladce obroušené (zrnitost 100–120), zbavené prachu, vosku a silikonu. Mastné listnaté nebo jehličnaté dřevo umyjte ředidlem Aidol dur Universalverdünnung (č.výr. 1955). Odstraňte smolníky. Dovolená vlhkost dřeva je 8-12 %. Nanášejte válečkem pro vodou ředitelné laky (krátký mohérový vlas nebo vločkovací válec) ve 3 vrstvách. Lak se dodává připravený k použití – neřed'te.

Upozornění:

Zkušebním nátěrem se ujistěte o barevném odstínu a snášenlivosti s podkladem. U dubu mohou látky obsažené ve dřevě spolu s vodou ředitelnými disperzemi vyvolat vznik tmavě zabarvených míst.

Nepoužívejte při teplotách pod +5 °C (týká se laku i ošetřovaného povrchu). U zvláště namáhaných podkladů doporučujeme přidat 10 % Aidolu dur Aqua-Härter (č.výr. 3806). Abychom zaručili rovnoměrný rozliv, použijeme pro zapracování patentdispenser, míchadlo patentované firmou Remmers (č. výr. 4747). Doba zpracování směsi je max. 4 hod.

Podlahy doporučujeme ošetřovat Aidolem Treppen und Parkettpflege (č. výr. 2393) – více viz technický list.

Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití vodou se saponátem. Ztvrdlé nečistoty odstraňte přípravkem Reiniger für Hydro-Lacke (č. výr. 4586). Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Schnutí:

Brousitelný: asi po 4 hodinách
Proschnutý: přes noc, nejméně po 14 hodinách

Vytvrzený: po 7 dnech

Hodnoty jsou ověřené v praxi při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. Za nízkých teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se může doba schnutí prodloužit.

Ředění:

V případě potřeby vodou.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

kanystry 5 l a 10 l

Spotřeba:

100 – 120 ml/m² na nátěr.

Skladovatelnost:

jen v uzavřených původních obalech, v suchu a nad bodem mrazu 6 měsíců.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/i) je 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010); tento výrobek obsahuje max.110g/l VOC.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Při používání a skladování dodržujte běžná bezpečnostní opatření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při práci i po jejím ukončení zajistěte důkladné větrání. Při zasažení očí nebo kůže ihned vypláchněte vodou.

Výrobkový kód GIS: W3

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Tekuté zbytky odevzdejte do sběru starých barev. K recyklaci předávejte pouze obaly bez zbytků.

Ekologie:

Nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani do půdy. Málo škodlivý pro vodní prostředí.

Označení:

Klasifikace dle 232/2004 Sb.:

-

Informace pro přepravu:

-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/07