

WESTERN RED CEDR (*Thuja plicata*)

Západní červený cedr je jedno z nejtrvanlivějších a nejlehčích jehličnatých dřev. Přirozenou vlastností západního červeného cedru je široké spektrum barev s odstíny od březových až po odstíny pařeného ořechu. Rozdílnost barev není vadou dřeva v žádném ohledu. Cedrové dřevo je velmi stabilní, nekrouť se a podléhá malým tvarovým změnám v důsledku změn vlhkosti jak v radiálním, tak i v tangenciálním směru. Dodávané kvalita palubek ze západního červeného cedru podléhá tomu nejvyššímu standardu třídění, které můžeme nabídnout ideální pro použití v saunách. Jedná se o kvalitu bez suků a ostatních pro dřevo běžných vad. Může obsahovat zcela výjimečně velmi malé množství odskoků při hoblování na zadní straně, zvednutí vláken, velmi malé prohnutí. Suky nejsou povolené.




Technické informace:

Třídění	A (CLEAR – Sauna boards)
Hustota, rozsah průměrných hodnot při W=12%	330 – 370 - 390 kg/m ³
Sesychání v podélném směru	0,1 %
Sesychání v radiálním směru	1,2 %
Sesychání v tangenciálním směru	2,6 %
Objemové sesychání	5 %
Třída trvanlivosti dle ČSN EN 350-2 (stupnice 1 - 5)	2
Barva	Různobarevné dřevo s odstíny od narůžovělé, hnědé s nádechem do červena až červenohnědé

Specifikace STP 15x90 mm:

profil	Softline (STP)
tloušťka	15 mm
šířka	90 mm (krycí šířka 82 mm)
délky	2400 mm, 2700 mm
balení	jednotlivě


detail profilu 15 x 90 mm:



Specifikace STP 17x92 mm:

profil	Softline (STP)
tloušťka	17 mm
šířka	92 mm (krycí šířka 84 mm)
délky	2400 mm, 2700 mm, 3000 mm
balení	jednotlivě

Detail profilu 17 x 92 mm:



Technický list sestavila na základě dostupných podkladů a norem firma:

Palubky – Koten s.r.o. | Pávovská 5679/25d | 586 01 Jihlava

GSM: +420 605 007 959

E-mail: obchod@palubky-koten.net