

PALUBKY KOTEN

JIHLAVA

Údržba dřevěné fasády zahrnuje pravidelné čištění (1–2× ročně) od prachu, řas a plísní pomocí vody, kartáče nebo nízkotlakého čističe (WAP). Každé 3–5 let je nutná obnova ochranného nátěru (oleje či lazury), ideálně na jaře nebo na podzim při teplotách 10–25 °C.

Před nátěrem je třeba fasádu zbavit šedi (odšedovačem) a nechat řádně vyschnout.

Podrobný návod na údržbu dřevěné fasády

1. Pravidelná kontrola (1x ročně)

- Prohlédněte celou fasádu, zejména na jižní a západní straně, zda není nátěr popraskaný, odloupený nebo zda dřevo nešedne.
- Zkontrolujte funkčnost odvětrávání (mezery pro proudění vzduchu).

2. Čištění dřeva (jaro/podzim)

- **Hrubé nečistoty:** Odstraňte měkkým kartáčem, koštětem nebo tlakovým čističem (WAP) s nízkým tlakem.
- **Řasy a plísně:** Použijte speciální čisticí prostředky na dřevo nebo sanační nátěr.
- **Odšedovač:** Pokud dřevo získalo stříbrošedou patinu a chcete obnovit původní barvu, použijte OSMO odšedovač dřeva nebo podobný gel.
- **Vyschnutí:** Po čištění nechte fasádu důkladně vyschnout (2–3 dny).

3. Opravy a broušení

- Větší trhliny vyplňte dřevěným tmelem.
- Pokud je starý nátěr poškozený (loupe se), obruste jej brusným papírem nebo bruskou.
- Pokud je nátěr pouze zašlý, ale drží, stačí povrch jemně zdrsnit pro lepší přilnavost nového nátěru.

4. Ochranný nátěr (obnova)

- **Výběr nátěru:** Pro olejované fasády použijte olej (nutná častější údržba, 1–2 roky), pro lazurované fasády tenkovrstvou lazuru (vydrží 3–5 let).
- **Aplikace:** Nátěr nanášejte štětcem nebo válečkem ve směru vláken dřeva.
- **Postup:** Nátěr provádějte odshora dolů, ideálně za suchého počasí, nikoliv na přímém slunci.
- **Konce dřeva:** Zvláštní pozornost věnujte řezným hranám, které nejvíce sají vlhkost.

Časová náročnost a materiály

- **Nástroje:** Vysokotlaký čistič (WAP), bruska/brusný papír, štětce, špachtle.
- **Interval obnovy:** 3–5 let (podle kvality nátěru a expozice povětrnostním vlivům).